



IMPREGNANT POUR BETON

Gamme 500

IMPREGNATION POUR SOL AUX
RESINES EPOXYDIQUES

Et je transforme mon quotidien !



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

Imprégnation des Bétons avant recouvrement
par revêtements Epoxy sol

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

Le rendement dépend de l'état de
surface et de la destination du support :
13 à 15m²/Kg/couche

CONDITIONNEMENT

Se présente en deux conditionnement :
- Imprégnant A : 2,5kg
- Durcisseur B : 2,5kg

DENSITE MOYENNE

0,95 ± 0,05 à 20°C pour l'imprégnant
base A
0,85 ± 0,05 à 20°C pour le durcisseur B

EXTRAIT SEC EN POIDS

39 ± 2 % pour l'imprégnant base A
14 ± 2 % pour le durcisseur B

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière : 30 mn
- Sec : 3 heures
- Accepte le trafic : 24 heures

DILUTION

Diluant cellulosique (de 5 à 10 % en
volume)

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse et rouleau : sans dilution
- Pistolet pneumatique : sans dilution
- Pistolet airless : sans dilution

NETTOYAGE DU MATERIEL

Au diluant cellulosique

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie
<80%HR

Si le pH du support est supérieur à
8: a neutralisation avec de l'eau
acidulé 10% est nécessaire .Rincer
soigneusement à l'eau claire et
laisser sécher

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non
entamé
- Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées
sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

MISE EN ŒUVRE

PRESENTATION

- 2 composants
- Base : incolore
- Durcisseur : ambré
- Avant emploi, mélanger Base
+Durcisseur (A+B),en poids 50%
- Durée de murissement avant emploi :
15Mn
- Durée d'utilisation (pot life) maximum
: 24H à 20°C

Fiche technique FI 004
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine -Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

