



800 PRO

Gamme 800

PEINTURE D'ASPECT MAT
AUX COPOLYMERES
ACRYLIQUES
EN DISPERSION AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur/intérieur
- Pour la décoration des maçonneries

QUALITES DOMINANTES

- Facile à appliquer
- Pouvoir opacifiant élevé
- Blanc éclatant durable dans le temps
- Laisse respirer le support
- Résiste aux intempéries

TEINTES

- En stock Blanc

DEGRE DE BRILLANCE

- Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/Kg à 8m²/Kg

CONDITIONNEMENT

25 Kg

DENSITE MOYENNE

1.60 ± 0.05 à 25°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

67 ± 2%

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

- Sec en 30mn à 40mn
- Recouvrable en 4H

DILUTION

Eau (maximum 15% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Eventuellement en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5% à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. Si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	Intérieur : 2 couches de 800 PRO
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND	Extérieur : 2 couches de 800 PRO
Fonds poreux ou pulvérins	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F1 001
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

