



RIPOPRÊT BLEU

Gamme 500

ENDUIT DE FINITION EN
POUDRE A BASE DE PLATRE



Et je transforme mon quotidien!



EAU

SPATULE
COUTEAU

LISSEUSE

DESTINATION

- Intérieur
- Enduit de finition en poudre pour travaux d'intérieur.
- Permet la préparation des fonds avant mise en peinture papier peint ou revêtement mural en particulier les finitions haut de gamme satinées et brillantes.

QUALITES DOMINANTES

- Excellent pouvoir garnissant.
- Facilité d'application à la lisseuse ou au couteau.
- Finition super fine.

COMPOSITION ET ASPECT

- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine re-dispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.
- La pâte obtenue est de couleur blanche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

250g/m² à 400g/m²

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg sur palette houssée

GRANULOMETRIE

Très fine

PH 7

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

3H à 6H en fonction des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur de l'application

TAUX DE GACHAGE

11L à 12L d'eau pour un sac de 25Kg
Laisser reposer la pâte ainsi obtenue
15mn

TEMPS DE PRISE

10H

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

L'application se fera à la lisseuse, à la lame ou au couteau à enduire ou mécaniquement à l'aide d'une machine à projeter

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau immédiatement après utilisation

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Anciennes peintures	- Lessivage - Rinçage	couche de RIPOFOND	RIPOPRÊT bleu
Béton, plaques et carreaux de plâtres	- Egrenage - Brossage - Dépoussiérage		
RIPOPRET ROUGE	- Egrenage - Brossage - Dépoussiérage		

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5°C et 35°C

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36.005: Famille III, Classe 3

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique P5 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Ferjana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

