



DECAPANT

Gamme 500

DECAPANT DE PEINTURE
UNIVERSEL



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE

DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Tout support peint à décaper

QUALITES DOMINANTES

- Ne noircit pas le bois de bonne qualité
- N'attaque pas les métaux légers
- Produit agressif

TEINTES

Incolore

DEGRE DE BRILLANCE

Gel opalescent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

500g/m²

CONDITIONNEMENT

1L

DENSITE MOYENNE

1.17 ± 0.05 à 20°C

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

10mn

DILUTION

S'applique tel quel

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse,

NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Tous supports	Recouvert de toutes les peintures feuille mince, semi épais,	Empâter le support avec une brosse	Tester le plastique pour éviter une réaction avec le DECAPANT
Dérivés de plâtre	- Revêtement plastique épais	Laisser agir jusqu'au ramollissement de la peinture Rincer à l'eau	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille II, Classe 4a

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique D5 002
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

