



# FAÇADUR

## Gamme 500

REVETEMENT DE DECORATION  
PLASTIQUE EPAIS AUX  
COPOLYMERES ACRYLIQUES EN  
DISPERSION AQUEUSE



EAU



ROULEAU



LISSEUSE

*Et je transforme mon quotidien!*

### DESTINATION

- Intérieur / extérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des maçonneries faïencées

### QUALITES DOMINANTES

- Permet des effets décoratifs variés selon le mode d'application (du granité fin aux reliefs très accentués)
- Masque le faïencage grâce à son pouvoir garnissant
- Très résistant aux intempéries

### TEINTES

- En stock blanc
- Teintes pastel du nuancier Ripolin sur commande

### DEGRE DE BRILLANCE

Aspect mat granité, rustique, moucheté. Selon le mode d'application

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

1Kg/m<sup>2</sup> à 1.5Kg/m<sup>2</sup>

#### CONDITIONNEMENT

25 Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.8 ± 0.05 à 25°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

80 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

5H environ. Varie en fonction de l'épaisseur déposée

#### DILUTION

Eau (maximum 5% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Granité : rouleau ou lisseuse métallique
- Rustique : lisseuse métallique

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. Si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFIX dilué	FAÇADURE 2Kg/m <sup>2</sup> à 3Kg/m <sup>2</sup> Selon l'aspect choisi

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille II, Classe 2b

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F1 001  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

