



LISSA

Gamme 500

ENDUIT EXTERIEUR EN POUDRE
A BASE DE CIMENT



Et je transforme mon quotidien!



EAU

SPATULE
COUTEAU

LISSEUSE

DESTINATION

- Intérieur / extérieur
- Tous types de support : béton bullé, béton brut, béton cellulaire et supports intégraux

QUALITES DOMINANTES

- Excellent pouvoir garnissant
- Facilité d'application
- Application mécanique possible (machine à projeter)

COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre extérieur, à base de ciment, carbonate de calcium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

1 Kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25Kg sur palette houssée

GRANULOMETRIE

Jusqu'à 0.5mm

TEMPS DE SECHAGE

Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur de l'application. En règle générale pour une épaisseur de 5mm l'enduit est sec en 24H

TAUX DE GACHAGE

de 12L à 13L d'eau pour un sac de 25Kg

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau immédiatement après utilisation

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Tous types de support	Décapage en intérieur et en extérieur : adhérentes parties non adhérentes	LISSA	LISSA + impression RIPOFIX
Béton bullé, béton brut, béton cellulaire et supports inégaux	- Dépoussiérage - Nettoyage et dégraissage - Lessivage et ponçage des anciennes peintures		PEINTURE

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application entre 5°C et 35°C

CONSERVATION

- 9 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

L'application se fait manuellement, à la lisseuse, à la lame à enduire ou mécaniquement par projection puis lissage manuel

Fiche technique G5 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

