



PEINTURE ROUTIERE

Gamme 500

REVETEMENT ACRYLIQUE
HOMOLOGUE POUR LE
MARQUAGE ROUTIER



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur
- Signalisation horizontale

QUALITES DOMINANTES

- Excellente adhérence
- Excellente tenue à l'abrasion de la circulation et aux chocs
- Très facile à appliquer
- Pouvoir couvrant élevé et très bonne résistance aux agents chimiques, aux hydrocarbures et aux intempéries
- Produit à haut extrait sec

TEINTES

- En stock blanc et jaune
- Peut être teinté chez Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

Le rendement dépend de l'épaisseur de la couche à appliquer : de 1,5 à 2 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

25 Kg

DENSITE MOYENNE

1,60 ± 0,05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

VISCOSITE

140 à 160 "

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussières : 5 minutes
- Sec : 15 minutes
- Accepte le trafic : 1 heure

DILUTION

Diluant cellulosique (environ 5% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Rouleau à poils longs
- Pistolet airless : de 2 à 5 % de dilution
- Machine d'application de peinture routière

NETTOYAGE DU MATERIEL

Diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU.

Les règles suivantes sont cependant toujours à observer :

- Ne pas appliquer sur les routes mouillées ou non suffisamment nettoyées (utiliser de l'air comprimé afin de dépoussiérer la surface réceptrice)
- Ne jamais appliquer en dessous de la température de gélification (5 à 7°C)
- Ne pas appliquer sur une chaussée qui vient d'être réalisée

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5°C et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique FI 004
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine -Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

