



RIPACRYL MAT

Gamme 1000

PEINTURE D'ASPECT MAT
PROFOND AUX COPOLYMERES
ACRYLIQUES EN DISRERSION
AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur/intérieur
- Pour la décoration

QUALITES DOMINANTES

- Forte teneur en pigments
- Structure thixotrope apportant un fort garnissant
- Blanc éclatant durable dans le temps
- Laisse respirer le support
- En teinte vives RYPACRYL mat, est parfaitement adapté à la réalisation de fresques murales
- Très résistant aux intempéries

TEINTES

- En stock blanc
- En machine à teinter : teintes du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/kg à 8 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

5Kg, 20Kg et 25Kg

DENSITE MOYENNE

1.62 ± 0.05 à 25°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

65 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 30mn à 40mn
- Recouvrable en 4H

DILUTION

A l'eau (maximum 10% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : en fonction des conditions de chantier, ajouter 1L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

TABEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	Intérieur : 2 couches de RIPACRYL MAT
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	Extérieur : 1 à 2 couches de RIPACRYL MAT
Bois	- Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM BOIS	de RIPACRYL MAT
Métaux	- Brossage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM FER	2 couches de RYPACRYL MAT
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND	2 couches de RYPACRYL MAT
Fonds poreux ou pulvérulents	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique AI 001
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

