



# RIPACRYL SATIN

## Gamme 1000

PEINTURE D'ASPECT SATINE  
VELOUTE AUX COPOLYMERES  
ACRYLIQUES EN DISERSION  
AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Décoration des fonds usuels du bâtiment
- En Intérieur, s'applique également sur toile en fibre de verre à peindre

### QUALITES DOMINANTES

- Donne une finition soignée d'un bel aspect satin velouté
- S'entretient très facilement, lessivable
- Très résistant aux intempéries
- Très bon pouvoir couvrant

### TEINTES

- En stock blanc
- En machine à teinter : teintes du nuancier RIPOLIN

### DEGRE DE BRILLANCE

Satiné velouté

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/kg à 8 m<sup>2</sup>/Kg

#### CONDITIONNEMENT

5Kg, 20Kg et 25Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.40 ± 0.05 à 25°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

54 ± 2 %

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec de 10mn à 15mn
- Recouvrable en 3H à 4H

#### DILUTION

A l'eau (maximum 10% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : en fonction des conditions de chantier, ajouter 1L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	Intérieur : 2 couches de RIPACRYL SATIN
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	Extérieur : 1 à 2 couches de RIPACRYL SATIN
Bois	- Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM BOIS	2 couches de RYPACRYL SATIN
Anciens fonds de peinture Fonds poreux ou pulvérulents	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	2 couches de RYPACRYL SATIN

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

#### CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique AI 001  
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

