



RIPALO

Gamme ECO

PEINTURE D'ASPECT MAT
AUX COPOLYMERES
ACRYLIQUES
EN DISPERSION AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Intérieur / extérieur
- Pour la décoration des fonds du bâtiment (mûrs et plafonds)

QUALITES DOMINANTES

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Economique
- Bonne blancheur et opacité du film sec

TEINTES

Blanc

DEGRE DE BRILLANCE

Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/Kg à 8m²/Kg

CONDITIONNEMENT

25Kg et 40Kg

DENSITE MOYENNE

1.63 ± 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

65 ± 2%

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

- Sec en 30mn à 40mn
- Recouvrable en 4H

DILUTION

Eau (maximum 10% en volume)

NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence térébenthine ou diluant
cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	2 couches de RIPALO
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures si nécessaire	1 couche de RIPOFOND dilué	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Brosse, rouleau : En fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5% à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

Fiche technique ECO 001
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

