



# RIPENDUIT

## Gamme 500

ENDUIT DE LISSAGE FIN AUX  
COPOLYMERES ACRYLIQUES  
EN DISPERSION AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU

SPATULE  
COUTEAU

### DESTINATION

- Intérieur
- Supports neufs ou rénovation
- Enduit avant mise en peinture

### QUALITES DOMINANTES

- Permet d'obtenir une finition lisse
- Reprises invisibles
- Spécialement adapté aux travaux soignés
- Permet la respiration du support

### TEINTES

Blanc

### DEGRE DE BRILLANCE

Pâte onctueuse

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

2m<sup>2</sup>/Kg à 3m<sup>2</sup>/Kg suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

#### CONDITIONNEMENT

1Kg, 5Kg, 20Kg, 25Kg et 40Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.84 ± 0.05 à 25°C

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

75 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

Sec, ponçable, recouvrable en 1H à 3H varie en fonction de l'épaisseur déposée

#### DILUTION

A l'eau (maximum 5% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Enduisage : lame à enduire
- Finition : couteau, spatule

### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. Si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND dilué	1 à 2 couches de RIPENDUIT
Plâtre carreaux de plâtres cloisons sèches	- Dégrossissage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM	
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFIX dilué	

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille III, Classe 2

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique P5 001  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

