



RIPOFER 2 EN 1

Gamme 1000

PEINTURE-LAQUE ANTIROUILLE
AUX RESINES ALKYDES EN
SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Sur acier brut ou acier déjà peint ou primaire
- Pour la protection et la décoration des structures métalliques, huisseries, persiennes

QUALITES DOMINANTES

- Peinture thixotrope, confort d'application
- Excellent pouvoir opacifiant
- Permet et réaliser un système de peinture complet avec un seul produit

TEINTES

20 teintes en stock

DEGRE DE BRILLANCE

Semi-brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/Kg à 8m²/Kg

CONDITIONNEMENT

1Kg, 4Kg et 18Kg

DENSITE MOYENNE

1.25 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

71 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière en 2H à 3H
- Sec en 4H à 6H
- Recouvrable en 24H

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau à laquer: 2% à 5% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique: 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet airless: 5% à 10% d'essence de térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence de térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur acier brut	- Dégraissage - Brossage	1 couche de RIPOFER 2 en 1	
Sur anciens fonds Sur primaire RIPOPRIM FER	- Lavage - Brossage - Grattage	retouche des zones corrodées avec RIPOFER 2 en 1	1 couche de RIPOFER 2 en 1

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a / 2a

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique SI 002
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

