



# RIPOFIX

## Gamme 1000

IMPRESSION OPACIFIANTE AUX  
COPOLYMÈRES ACRYLIQUES  
EN SOLUTION



*Et je transforme mon quotidien!*



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Impression des fonds de type béton et enduit de liants hydrauliques ou revêtement à une seule couche de finition en phase aqueuse ou solution

### QUALITES DOMINANTES

- Bon pouvoir couvrant
- Excellente adhérence sur des surfaces déjà peintes ou non traités
- Joue le rôle de sous couche régulatrice d'absorption
- Peut s'appliquer à basse température

### TEINTES

En stock blanc

### DEGRE DE BRILLANCE

Mat

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/Kg à 7m<sup>2</sup>/Kg suivant l'état des fonds

#### CONDITIONNEMENT

4Kg et 18Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.40 ± 0.05 à 20°C

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

64 ± 2 %

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 2H environ
- Recouvrable en 12H

#### DILUTION

Au diluant cellulosique (maximum 15% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : 5% à 10% de diluant cellulosique
- Pistolet pneumatique : 10% à 15% de diluant cellulosique
- Pistolet airless : 10% à 15% de diluant cellulosique

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

- Au diluant cellulosique
- Ne pas utiliser de white spirit ou d'essence de térébenthine

#### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Supports neufs ou anciens de type béton et enduit de liant hydraulique brut ou recouvert de peinture ou revêtement en bon état	- Egrenage - Epoussetage - Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFIX	1 couche de RIPACRYL RIPOLATEX RIPOREX RIPOLITH RIPOFLEX

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 8c

#### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique I1 002  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

