



RIPOFLEX

Gamme 1000

REVETEMENT GARNISSANT
SEMI-EPAIS D'ASPECT VELOUTE
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES
EN DISPERSION AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des maçonneries faïencées

QUALITES DOMINANTES

- Permet d'obtenir à volonté un système peinture ou un système revêtement garnissant
- Appliqué en revêtement, masque la faïence
- Résiste aux intempéries et laisse respirer le support
- Peut être livré en qualité fongicide/algicide

TEINTES

- Blanc
- En machine à teinter: teintes pastels du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

Aspect velouté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

1m²/Kg à 1.5m²/Kg suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

20Kg - 25Kg

DENSITE MOYENNE

1.45 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

65 ± 2%

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 2H à 3H
- Recouvrable en 12H à 24H

DILUTION

A l'eau (maximum 15% en poids)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Brosse, rouleau : En fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5% à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	1 à 2 couches de RIPOFLEX
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures si nécessaire	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	
Fonds poreux ou pulvérins	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F1 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

