



# RIPOFOND

## Gamme 500

IMPRESSION PIGMENTEE  
AUX COPOLYMERES  
ACRYLIQUES EN DISPERSION  
AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU



BROSSE



ROULEAU

### DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Supports neufs ou rénovation
- Impression avant mise en peinture

### QUALITES DOMINANTES

- Facile d'application
- Joue le rôle d'une sous couche régulatrice d'absorption
- Particulièrement adhérente et semi-opaque

### TEINTES

En stock blanc

### DEGRE DE BRILLANCE

Mat

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

8m<sup>2</sup>/L à 10m<sup>2</sup>/L suivant l'état des fonds

#### CONDITIONNEMENT

4,5Kg et 18Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.25 ± 0.05 à 25°C

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

35 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 1H environ
- Recouvrable en 6H

#### DILUTION

A l'eau (maximum 10% en volume)

### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Supports neufs ou anciens du type béton et enduite liants hydrauliques bruts ou recouverts de peintures ou revêtements en bon état BOIS	- Dégraissage - Egrenage - Epoussetage - Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND dilué	RIPACRYL RIPOLATEX RIPOVINYL RIPOREX RIPOLITH RIPEMAIL BRILLO

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

#### CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse texturée
- Brosse (sur petites surfaces et en rechampis)

Fiche technique I5 001  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

