



RIPOGRAPHITE

Gamme 500

REVETEMENT DE DECORATION
PLASTIQUE EPAIS D'ASPECT GRESE
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES
EN DISPERSION AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



ROULEAU



LISSEUSE

DESTINATION

- Intérieur / extérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des maçonneries faïencées

QUALITES DOMINANTES

- Permet des effets décoratifs variés selon le mode d'application grésé ou ribbé
- Masque le faïencage grâce à son pouvoir garnissant
- Durable et très résistant aux intempéries et aux UV

TEINTES

Teintes du nuancier RIPOGRAPHITE autres sur commande

DEGRE DE BRILLANCE

Aspect mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

0.25m²/Kg à 0.8m²/Kg. Suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

25 Kg

PRESENTATION

Pâte souple granuleuse

DENSITE MOYENNE

1.7 ± 0.05 à 25°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

77 ± 2%

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 5H environ
 - Recouvrable en 24H.
- Varie en fonction de l'épaisseur déposée

DILUTION

Prêt à l'emploi, jusqu'à 2% d'eau si nécessaire

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Empâtage et égalisation à épaisseur de grain à la taloche inox jusqu'à obtention d'un revêtement continu. Grésage à la taloche plastique humidifiée propre pour un effet ribbé.

NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. Si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Neuf : Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFIX/ RIPOFOND diluée	RIPOGRAPHITE 2Kg/m ² à 3Kg/m ² Selon l'aspect choisi

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 7°C et hygrométrie <70% HR (Précaution si T>35°C)
Ne pas appliquer sur un support pouvant présenter une humidité permanente, soubassement.
Utiliser un même lot de fabrication par surface unitaire afin d'éviter les différences de nuances pouvant être causées par l'origine minérale naturelle des agrégats.

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille II, Classe 2b

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F1 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

