



RIPOLASURE TEINTE

Gamme 1000

LASURE GELIFEE SATINEE
FONGICIDE POUR BOIS AUX
RESINES ALKYDES SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Décoration et protection de tous bois usuels du bâtiment
- Destinée aux surfaces non exposées aux agressions mécanique

QUALITES DOMINANTES

- Coloration mettant en valeur la structure naturelle du bois en le protégeant
- Hydrofuge et fongicide anti bleu
- Micro poreuse, laisse respirer le bois
- Excellent pouvoir garnissant
- Offre une bonne réponse à l'action photochimique du soleil

TEINTES

- Incolore
- 10 teintes en stock

DEGRE DE BRILLANCE

Satin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

5m²/L à 7m²/L selon la nature et l'absorption du bois

CONDITIONNEMENT

1L

DENSITE MOYENNE

0.95 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

46 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 4H à 6H, - Recouvrable en 24H.
Le séchage varie en fonction : de la nature du bois et de l'humidité relative

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : 5% à 10% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique : 2% à 5% de d'essence de térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence de térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Supports neufs ou anciens de type béton et enduit de liant hydraulique brut ou recouvert de peinture ou revêtement en bon état	- Egrénage - Epoussetage - Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFIX	1 couche de RIPACRYL RIPOLATEX RIPOREX RIPOLITH RIPOFLEX

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 8c

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique SI 004
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

