



# RIPOLATEX

## Gamme 500

PEINTURE D'ASPECT MAT  
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES  
EN DISPERSION AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Pour la décoration des maçonneries

### QUALITES DOMINANTES

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Laisse respirer le support
- Résiste aux intempéries

### TEINTES

- Blanc
- En machine à teinter: teintes pastels du nuancier Ripolin

### DEGRE DE BRILLANCE

Mat

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/Kg à 8m<sup>2</sup>/Kg

#### CONDITIONNEMENT

5Kg, 20Kg, 25Kg et 40Kg

#### DENSITE MOYENNE

1.60 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

65 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

- Sec de 30mn à 40mn
- Recouvrable en 4H

#### DILUTION

A l'eau (maximum 10% en volume)

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Eventuellement, en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5% à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

### TABEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	Intérieur : 2 couches de RIPOLATEX  Extérieur : 1 à 2 couches de RIPOLATEX 2 couches de RIPOLATEX 2 couches de RIPOLATEX
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Bois	- Egrenage - Brossage	1 couche de RIPOPRIM BOIS	
Métaux	- Brossage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM FER	
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures si nécessaire	ou RIPOMI-NIUM  1 couche de RIPOFOND	
Fonds poreux ou pulvérulents	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

#### CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5°C et 35°C

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique A5 001  
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

