



RIPOLITH

Gamme 500

PEINTURE GARNISSANTE
D'ASPECT MAT A BASE
DE RESINES PLIOLITE EN
SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des façades

QUALITES DOMINANTES

- Résiste à l'alcalinité du ciment
- Laisse respirer le support tout en le protégeant des intempéries
- Ne craint pas le gel

TEINTES

- En stock blanc
- En machine à teinter: teintes foncée sur commande

DEGRE DE BRILLANCE

Aspect Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/Kg à 8 m²/Kg, suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

25Kg

DENSITE MOYENNE

1.55 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

74 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 1H
- Recouvrable en 6H à 12H

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 15% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : 10% à 15% d'essence de térébenthine ou de diluant cellulosique
- Pistolet pneumatique : 10% à 20% d'essence de térébenthine ou de diluant cellulosique

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'essence de térébenthine ou au diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. Si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND dilué 1 couche de RIPOFIX	2 couches de RIPOLITH
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures		
Fonds poreux ou pulvérins	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire		

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b1

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F5 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

