



RIPOPRET ROUGE

Gamme 500

ENDUIT DE DEGROSSISSAGE
EN POUDRE A BASE DE PLATRE



Et je transforme mon quotidien!



EAU

SPATULE
COUPEAU

LISSEUSE

DESTINATION

- Intérieur
- Tous types de support en intérieur: béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux.

QUALITES DOMINANTES

- Excellent pouvoir garnissant sur les supports à nivellement défectueux.
- Permet un travail à haut rendement
- Excellente adhérence sur tout type de support
- Application mécanique possible à l'aide d'une machine à projeter.

COMPOSITION ET ASPECT

- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, farine de bois et divers adjuvants.
- La pâte obtenue après gâchage est de couleur blanche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

Environ 1kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg sur palette housée

GRANULOMETRIE

Jusqu'à 0,5mm

PH

Neutre

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur de l'application.

En règle générale, pour 5mm d'épaisseur, RIPOPRET ROUGE est sec en 24H.

TAUX DE GACHAGE

11L à 12L d'eau pour un sac de 25Kg selon le mode d'application et le type de finition souhaitée

TEMPS D'UTILISATION DE LA GACHEE

24H

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

L'application peut se faire manuellement à la lisseuse, la lame à enduire ou mécaniquement par projection puis lissage manuel.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau immédiatement après utilisation

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Première Couche	Finition intérieure	Recouvrement
Tous types de supports en intérieur : Béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux	- Décapage des parties non adhérentes - Dépoussiérage - Nettoyage et dégraissage - Lessivage et ponçage des anciennes peintures	RIPOPRET ROUGE	RIPOPRET BLEU Enduit pâteux	COLLE PAPIER PEINT RVÊTEMENT MURAL

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5°C et 35°C

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36.005: Famille III, Classe 3

CONSERVATION

- 9 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique P5 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

