



RIPOPRIM BOIS

Gamme 500

SOUS COUCHE MICROPOREUSE
POUR BOIS AUX RESINES
ALKYDES EN SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Sur tous types de bois
- Pour la protection des menuiseries en bois
- Idéal pour les fenêtres, les volets, les portes ou les plinthes

QUALITES DOMINANTES

- Facile d'application / Excellente adhérence
- Applicable sur bois avec des préparations de surface simplifiées
- Recouvrable par tous types de finition glycérophthaliques
- Garnissant / opacifiant

TEINTES

Blanc

DEGRE DE BRILLANCE

Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

10m²/L à 12m²/L suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

1Kg, 4Kg et 20Kg

DENSITE MOYENNE

1.67 ± 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

73 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière en 1H
- Sec en 2H
- Recouvrable en 6H à 12H

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en poids)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau à laquer : 2% à 5% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique : 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet airless : 5% à 10% d'essence de térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'essence de térébenthine ou au diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bois neuf	- Egrenage - Brossage - Grattage	1 couche de RIPOPRIM BOIS	RIPOBOIS 2 EN 1
Anciens fonds	- Lavage - Brossage - Grattage	Retouche des zones dégagées avec RIPOPRIM BOIS	RIPEMAIL BRILLO 1 à 2 Couche

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie < 80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique S5 003
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

