



RIPOREX GF

Gamme 500

REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS
AU COPOLYMERES ACRYLIQUES
EN DISPERSION AQUEUSE



Et je transforme mon quotidien!



EAU



ROULEAU

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Supports neufs ou rénovation de façades
- Protection et décoration des maçonneries faïencées

QUALITES DOMINANTES

- Permet des effets décoratifs variés selon le mode d'application (du granité fin au reliefs très accentués)
- Masque le faïencage grâce à son pouvoir garnissant
- Très résistant aux intempéries
- Très peut livrer en qualité fongicide / algicide renforcée

TEINTES

- En stock blanc
- Teintes pastels du nuancier RIPOLIN sur commande

DEGRE DE BRILLANCE

Aspect mat granité, crépi, rustique, moucheté selon le mode d'application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

2m²/Kg à 3m²/Kg. Suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

25Kg

DENSITE MOYENNE

1,50 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

68 ± 2%

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

4 heures environ - Varie en fonction de l'épaisseur déposée

DILUTION

A l'eau (maximum 5% en poids)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Granité : rouleau ou lisseuse métallique
- Crépi : rouleau à motifs
- Rustique : lisseuse métallique

NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1. si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	RIPOFIX	1 couche de RIPOREX GF
Dérivés de plâtre	- Egrenage - Brossage		
Anciens fonds de Peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures		
Fond poreux ou Pulvérulents	- Egrenage - Révision à l'enduit si nécessaire		

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température >8°C et hygrométrie <55% HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique F5 003
Janvier 2022



Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

