



# RIPOVINYL

## Gamme 200

PEINTURE D'ASPECT MAT AUX  
COPOLYMERES ACRYLIQUES  
EN DISPERSION AQUEUSE



*Et je transforme mon quotidien!*



EAU



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

### DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Pour la décoration des fonds du bâtiment (mûrs et plafonds)

### QUALITES DOMINANTES

- Facile à appliquer
- Bon pouvoir couvrant
- Lavable
- Economique

### TEINTES

En stock blanc

### DEGRE DE BRILLANCE

Mat

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### RENDEMENT

6m<sup>2</sup>/kg à 8m<sup>2</sup>/kg

#### CONDITIONNEMENT

5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg et 40Kg

#### DENSITE MOYENNE

1,65 ± 0,05 à 20°C

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

64 ± 2%

#### TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d' humidité relative)

- Sec de 30mn à 40mn
- Recouvrable en 4H

#### DILUTION

A l'eau (maximum 10% en volume)

### NETTOYAGE DU MATERIEL

- A l'eau
- Aux solvants si le produit a séché

### TABEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	
Dérivés de plâtre	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM dilué	2 couches de RIPOVINYL
Anciens fonds de peinture	- Lessivage - Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND	

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

#### CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 7b2

#### CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées

#### HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

### MISE EN ŒUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Eventuellement en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

Fiche technique A2 001  
Janvier 2022

**Mixal**

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

