



VERNIS MARIN

Gamme 500

VERNIS SUPER BRILLANT AUX
RESINES POLYAMIDOALKYDES
EN SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Protection et décoration des ouvrages en bois

QUALITES DOMINANTES

- Excellent garnissant
- Très haut niveau de brillant
- Très résistant aux intempéries
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle

TEINTES

Incolore

DEGRE DE BRILLANCE

Super brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

8m²/L à 10m²/L selon la nature et l'absorption du bois

CONDITIONNEMENT

1L et 4,5L

DENSITE MOYENNE

0,95 ± 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

50 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Sec en 4H
- Recouvrable en 12H à 24H

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% à 15% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- Brosse, rouleau : 5% à 10% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique: 2% à 5% d'essence de térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'essence de térébenthine ou au diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur bois neuf ou supports décapés	- Nettoyage - Ponçage - Essuyage soigné	1 couche de VERNIS MARIN 1K dilué	2 à 3 couches de VERNIS MARIN pur
Entretien sur anciens vernis ou anciennes lasures	- Lavage - Brossage - Grattage	1 couche de VERNIS MARIN 1K dilué	1 à 2 couches de VERNIS MARIN pur

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5°C et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique S5 006
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine -Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

